

附件

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	砌筑水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	M 32.5	/	M13221	2021-11-03	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	6.6	≥ 10.0	35.8	≥ 5.5	8.6	≥ 32.5	55.3
2	普通硅酸盐水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	P·O 42.5	/	CS34321	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	32.9	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.8
3	复合硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·C 42.5	/	C214052	2021-11-18	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 15.0	25.1	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	47.4
4	火山灰质硅酸盐水泥	贵州水晶有机化工（集团）有限公司苗岭建材分公司	贵阳市清镇市红枫湖镇	P·P 32.5R	/	F2021-068	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 15.0	25.6	≥ 5.5	7.5	≥ 32.5	43.3
5	普通硅酸盐水泥	贵州水晶有机化工（集团）有限公司苗岭建材分公司	贵阳市清镇市红枫湖镇	P·O 42.5	/	Z2021-447	2021-11-10	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.5	≥ 17.0	36.1	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	54.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
6	复合硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·C 42.5	/	LBC4210264	2021-11-10	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 15.0	29.1	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	45.9
7	普通硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·0 42.5	/	LBP4210117	2021-11-10	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	32.3	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.2
8	普通硅酸盐水泥	息烽明晋建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村	P·0 42.5	/		2021-11-17	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.6	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	46.7
9	砌筑水泥	贵州奇峰工贸有限责任公司	贵阳市修文县长镇	M 32.5	/	213109	2021-11-22	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.6	≥ 5.5	8.1	≥ 32.5	49.1
10	普通硅酸盐水泥	贵州金久水泥有限公司	贵阳市修文县长镇金桥村	P·0 42.5	/	T21161	2021-11-18	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 17.0	25.0	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	45.2
11	砌筑水泥	修文县苏达新型环保材料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇中营村	M 32.5	/		2021-10-14	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	6.7	≥ 10.0	37.0	≥ 5.5	8.6	≥ 32.5	55.5
12	普通硅酸盐水泥	遵义信邦建材有限公司	遵义市播州区龙坪镇工业园内	P·0 42.5	/	A194	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 17.0	30.3	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
13	砌筑水泥	播州西南水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	M 32.5	/	DM321184	2021-11-15	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	4.2	≥ 10.0	20.5	≥ 5.5	7.0	≥ 32.5	38.5
14	普通硅酸盐水泥	播州西南水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	P·O 42.5	/	D0421057	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 17.0	30.1	≥ 6.5	8.9	≥ 42.5	58.1
15	复合硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·C 42.5	/	LHC4210005	2021-11-13	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.5	≥ 15.0	26.9	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	49.7
16	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·O 42.5	/	LHP4Q210015	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.6	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	53.8
17	砌筑水泥	赤水市创力水泥有限责任公司	遵义市赤水市文华办建设村沟口组	M 32.5	/	A035	2021-11-19	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	6.2	≥ 10.0	31.5	≥ 5.5	8.3	≥ 32.5	49.9
18	普通硅酸盐水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	遵义市道真县上坝乡五星村	P·O 42.5	/	4A412-21	2021-11-17	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 17.0	31.4	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	48.9
19	普通硅酸盐水泥	凤冈县西部水泥有限公司	遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	P·O 42.5	/	SZ159 #	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	30.9	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
20	普通硅酸盐水泥	遵义赛德水泥有限公司	遵义市红花岗区深溪镇清江村和大窝村交界处	P·O 42.5	/		2021-11-13	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 17.0	26.0	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	46.7
21	普通硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·O 42.5	/	LCP4Q210414	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	30.1	≥ 6.5	8.1	≥ 42.5	49.2
22	硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·II 52.5	/	LCG5Q210276	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、不溶物、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 4.0	6.9	≥ 23.0	38.2	≥ 7.0	9.0	≥ 52.5	59.4
23	砌筑水泥	遵义市汇川区西部水泥有限公司	遵义市汇川区高坪镇金塘村	M 32.5	/	A310	2021-11-17	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.3	≥ 5.5	8.3	≥ 32.5	48.9
24	普通硅酸盐水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	P·O 42.5	/	21SP4705	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	27.9	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.9
25	普通硅酸盐水泥	仁怀市建台水泥厂	遵义市仁怀市五马镇	P·O 42.5	/	11-38	2021-11-20	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.1	≥ 17.0	25.4	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	45.8
26	砌筑水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	M 32.5	/	21C-073	2021-11-11	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	3.7	≥ 10.0	16.9	≥ 5.5	6.8	≥ 32.5	38.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
27	普通硅酸盐水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	P·O 42.5	/	21N-656	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	28.8	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	47.5
28	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	P·O 42.5R	/	S04R21155	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 4.0	6.1	≥ 22.0	31.2	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	47.9
29	砌筑水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	遵义市务川县镇南镇镇南村	M 32.5	/	A069	2021-11-18	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.1	≥ 10.0	25.4	≥ 5.5	7.8	≥ 32.5	46.6
30	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	P·O 42.5	/	A421071	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.6	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.2
31	普通硅酸盐水泥	贵州余庆东立水泥有限公司	遵义市余庆县大乌江镇凉风村	P·O 42.5	/	A158	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.8	≥ 17.0	37.3	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.1
32	普通硅酸盐水泥	正安西南水泥有限公司	遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组	P·O 42.5	/	E421130	2021-11-17	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	29.2	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.1
33	砌筑水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	M 32.5	/	CDCPA3210203	2021-11-07	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.7	≥ 10.0	28.4	≥ 5.5	7.8	≥ 32.5	46.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
34	普通硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P·O 42.5	/	LDP4210103	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	28.0	≥ 6.5	8.1	≥ 42.5	47.6
35	砌筑水泥	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	M 32.5	/	M321099	2021-11-06	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	6.3	≥ 10.0	33.5	≥ 5.5	8.8	≥ 32.5	57.1
36	普通硅酸盐水泥	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·O 42.5	/	散0421162	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	31.7	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.0
37	复合硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·C 42.5	/	C21127	2021-11-04	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.1	≥ 15.0	25.9	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	48.8
38	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·O 42.5	/	SA21359	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 17.0	25.5	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	47.9
39	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·F 32.5	/	F-30164	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	4.9	≥ 10.0	23.8	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	41.4
40	复合硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·C 42.5	/	C-40120	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 15.0	25.1	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	44.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
41	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·O 42.5	/	LGP4Q210326	2021-11-05	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 17.0	28.2	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	53.0
42	矿渣硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·S·A 32.5	/	608P	2021-11-05	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	3.8	≥ 10.0	16.8	≥ 5.5	7.8	≥ 32.5	45.1
43	复合硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·C 42.5	/	599P	2021-10-29	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.6	≥ 15.0	22.7	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	47.1
44	普通硅酸盐水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	P·O 42.5	/	C41026-1	2021-11-05	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.1	≥ 17.0	24.5	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	45.5
45	砌筑水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	M 32.5	/	C31016-1	2021-10-28	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.1	≥ 10.0	25.2	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	45.0
46	复合硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P·C 42.5	/	20210141	2021-11-01	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 15.0	26.2	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	47.3
47	普通硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P·O 42.5	/	20210075	2021-11-05	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 17.0	28.5	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
48	火山灰质硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P·P 32.5R	/	GABP3RE21 178	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 15.0	28.1	≥ 5.5	7.3	≥ 32.5	42.1
49	普通硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P·O 42.5	/	GAB04CE21 077	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.4	≥ 17.0	34.2	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	49.2
50	火山灰质硅酸盐水泥	台泥（安顺）水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P·P 32.5	/	ASBP3CE21 140	2021-11-10	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	4.8	≥ 10.0	23.2	≥ 5.5	7.3	≥ 32.5	42.2
51	普通硅酸盐水泥	台泥（安顺）水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P·O 42.5	/	ASA04CE21 495	2021-11-10	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.5	≥ 17.0	26.6	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	47.3
52	火山灰质硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P·P 32.5	/	PP1113	2021-11-09	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	3.8	≥ 10.0	17.2	≥ 5.5	6.9	≥ 32.5	37.6
53	普通硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P·O 42.5	/	P41102	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 17.0	26.9	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	49.2
54	砌筑水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	M 32.5	/	M1150	2021-11-08	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	4.6	≥ 10.0	22.8	≥ 5.5	7.7	≥ 32.5	45.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
55	普通硅酸盐水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P·O 42.5	/	S1379	2021-11-09	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 17.0	27.1	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.3
56	普通硅酸盐水泥	华润水泥（安顺）有限公司	安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	P·O 42.5	/	214S444	2021-11-09	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	29.6	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	48.1
57	复合硅酸盐水泥	华润水泥（安顺）有限公司	安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	P·C 42.5	/	21CD071	2021-11-09	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 15.0	30.9	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	49.2
58	复合硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P·C 42.5	/	B421132	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 15.0	25.3	≥ 6.5	7.5	≥ 42.5	44.6
59	普通硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P·O 42.5	/	A421072	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	28.7	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	51.4
60	火山灰质硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·P 32.5R	/	B321048	2021-10-26	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	4.2	≥ 10.0	20.0	≥ 5.5	7.5	≥ 32.5	42.9
61	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·O 42.5	/	E421253	2021-10-30	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	33.1	≥ 6.5	9.1	≥ 42.5	59.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
62	粉煤灰硅酸盐水泥	大方县筑宇建材有限公司	毕节市大方县顺德街道办事处新铺村	P·F 32.5R	/	C3107	2021-10-24	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.0	≥ 15.0	24.4	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	45.5
63	砌筑水泥	赫章县黔泸水泥有限责任公司	毕节市赫章县妈姑镇砂石村	M 32.5	/	M21001	2021-10-27	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	4.5	≥ 10.0	21.8	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	44.7
64	砌筑水泥	赫章县南冲水泥厂	毕节市赫章县野马川镇利河村	M 32.5	/	M2131003	2021-10-24	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	4.9	≥ 10.0	22.2	≥ 5.5	8.2	≥ 32.5	47.7
65	普通硅酸盐水泥	贵州毕节江天水泥有限公司	毕节市金海湖新区梨树镇红菠萝村	P·O 42.5	/	SP11-03	2021-11-02	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.5	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.4
66	砌筑水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	毕节市金沙县城关镇江龙村	M 32.5	/	2021M3115	2021-11-01	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.9	≥ 10.0	28.9	≥ 5.5	8.4	≥ 32.5	50.3
67	复合硅酸盐水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	毕节市金沙县城关镇江龙村	P·C 42.5	/	2021D4112	2021-10-30	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 15.0	25.9	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	45.9
68	普通硅酸盐水泥	华润水泥（金沙）有限公司	毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·O 42.5	/	21HS539	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	32.7	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	51.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
69	普通硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县经济开发区同心产业园B区2号楼301	P·O 42.5	/	A421092	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 17.0	25.6	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	45.6
70	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州通建建材厂	毕节市纳雍县中岭镇	P·F 32.5R	/	C3065	2021-10-31	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 15.0	29.6	≥ 5.5	7.8	≥ 32.5	46.6
71	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州省毕节市水泥厂	毕节市七星关区观音桥办事处	P·F 32.5R	/	C3R0361	2021-11-04	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 15.0	28.4	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	46.2
72	复合硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P·C 42.5	/	F421005	2021-10-05	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 15.0	27.3	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.0
73	普通硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P·O 42.5	/	E421309	2021-10-27	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	32.3	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.5
74	普通硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P·O 42.5	/	A421079	2021-10-26	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 17.0	26.5	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	48.8
75	复合硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P·C 42.5	/	B421196	2021-10-28	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.9	≥ 15.0	23.8	≥ 6.5	7.3	≥ 42.5	43.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
76	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村	P·O 42.5	/	E421248	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 17.0	25.3	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.6
77	砌筑水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村	M 32.5	/	R321080	2021-10-25	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	3.9	≥ 10.0	19.0	≥ 5.5	6.9	≥ 32.5	39.0
78	复合硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	毕节市织金县三甲街道木戛村	P·C 42.5	/	B421085	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.7	≥ 15.0	23.2	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	48.5
79	普通硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	毕节市织金县三甲街道木戛村	P·O 42.5	/	F121158	2021-10-31	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 17.0	26.7	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.7
80	砌筑水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	M 32.5	/	LFM3210622	2021-11-17	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.0	≥ 10.0	25.1	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	41.1
81	普通硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·O 42.5	/	LFP4Q210325	2021-11-17	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 17.0	26.2	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	46.8
82	复合硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和镇	P·C 42.5	/	21PE4-277	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 15.0	27.5	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
83	普通硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和镇	P·O 42.5	/	21P0-4-104	2021-11-14	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.7	≥ 17.0	23.2	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.3
84	普通硅酸盐水泥	江口县梵净山水泥有限公司	铜仁市江口县凯德街道办事处白水洞	P·O 42.5	/	21P047	2021-11-14	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 17.0	26.3	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	44.9
85	普通硅酸盐水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	P·O 42.5	/	S411010	2021-11-14	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.2	≥ 17.0	20.7	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	43.6
86	砌筑水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	M 32.5	/	C311005	2021-11-13	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.8	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	41.7
87	普通硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·O 42.5	/	E421253	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	29.9	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	46.1
88	普通硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	铜仁市沿河县洪滩镇彭家村三组	P·O 42.5	/	E421291	2021-11-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.4	≥ 17.0	34.2	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.6
89	普通硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	铜仁市印江县朗溪镇	P·O 42.5	/	A421101	2021-11-15	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.7	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	44.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
90	普通硅酸盐水泥	铜仁西南水泥有限公司	铜仁市玉屏县田坪镇江口村	P·O 42.5	/	E42142	2021-11-17	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.7	≥ 17.0	23.1	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	53.5
91	普通硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	P·O 42.5	/	H0145483	2021-11-10	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.4	≥ 15.0	33.7	≥ 5.5	8.3	≥ 42.5	49.3
92	砌筑水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	M 32.5	/	HM13546	2021-11-10	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.4	≥ 5.5	6.8	≥ 32.5	37.8
93	砌筑水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	M 32.5	/	M11-8	2021-11-08	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.4	≥ 10.0	26.6	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	42.3
94	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	P·O 42.5	/	E11-8	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	29.7	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.2
95	砌筑水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	黔东南州黄平县谷陇工业园区	M 32.5	/	21M3D251	2021-11-10	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.4	≥ 5.5	7.5	≥ 32.5	43.9
96	普通硅酸盐水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	黔东南州黄平县谷陇工业园区	P·O 42.5	/	21P4S381	2021-11-09	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.5	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
97	普通硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	黔东南州锦屏县工业园区	P·O 42.5	/	4B-11-160	2021-11-02	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.1	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	47.4
98	砌筑水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	M 32.5	/	KLBM3LE21176	2021-11-07	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.4	≥ 5.5	7.8	≥ 32.5	46.7
99	普通硅酸盐水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	P·O 42.5	/	KCB04CE21241	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	28.7	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	48.5
100	普通硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	黔东南州黎平县高屯镇小里建材产业园	P·O 42.5	/	CS4-21-493	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	32.8	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.2
101	火山灰质硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	黔东南州麻江县杏山镇谷羊村	P·P 32.5	/	H1103	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	4.1	≥ 10.0	20.6	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	42.8
102	普通硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	黔东南州麻江县杏山镇谷羊村	P·O 42.5	/	P1102	2021-11-05	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.1	≥ 17.0	25.7	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.5
103	砌筑水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	黔东南州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	M 32.5	/	M 2111-07	2021-11-07	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	4.3	≥ 10.0	21.2	≥ 5.5	6.5	≥ 32.5	36.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
104	普通硅酸盐水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	黔东南州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	P·O 42.5	/	P·O 2111-06	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	30.5	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	49.9
105	普通硅酸盐水泥	贵州东立水泥有限公司	黔东南州镇远县青溪镇五里牌王家地	P·O 42.5	/	214147	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.5	≥ 17.0	27.3	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	48.3
106	普通硅酸盐水泥	贵州都匀豪龙水泥有限公司	黔南州都匀市墨冲镇月亮洞	P·O 42.5	/	D170	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 17.0	26.8	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	48.1
107	普通硅酸盐水泥	贵州中诚水泥有限公司	黔南州独山县百泉镇羊凤村	P·O 42.5	/	A421036	2021-10-21	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.5	≥ 17.0	27.4	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.5
108	普通硅酸盐水泥	贵州独山上峰水泥有限公司	黔南州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P·O 42.5	/	PS40413	2021-11-04	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.7	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	54.0
109	砌筑水泥	贵州独山上峰水泥有限公司	黔南州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	M 32.5	/	MD30034	2021-10-17	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.9	≥ 10.0	28.7	≥ 5.5	8.4	≥ 32.5	49.9
110	普通硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘吧哨村	P·O 42.5	/	E421255	2021-11-11	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 17.0	27.3	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	53.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
111	火山灰质硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘吧哨村	P·P 32.5	/	B321047	2021-11-01	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	3.7	≥ 10.0	17.5	≥ 5.5	7.0	≥ 32.5	39.7
112	普通硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P·O 42.5	/	LAP4210178	2021-11-11	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.5	≥ 17.0	35.5	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.4
113	火山灰质硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P·P 32.5	/	LAH3210255	2021-11-11	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.0	≥ 5.5	7.7	≥ 32.5	46.4
114	复合硅酸盐水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	P·C 42.5	/	C4059	2021-10-24	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 15.0	29.1	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	47.1
115	砌筑水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	M 32.5	/	B3152	2021-10-30	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	4.5	≥ 10.0	22.1	≥ 5.5	6.7	≥ 32.5	37.0
116	普通硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区	P·O 42.5	/	E421248	2021-08-05	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 17.0	27.5	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.0
117	普通硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	P·O 42.5	/	2H0146825	2021-11-12	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	32.8	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	53.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
118	砌筑水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	M 32.5	/	HM13380	2021-11-12	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	5.3	≥ 10.0	26.3	≥ 5.5	7.5	≥ 32.5	43.6
119	普通硅酸盐水泥	贵州三都西南水泥有限公司	黔南州三都县中和镇塘州社区	P·O 42.5	/	E4P21402	2021-11-06	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.9	≥ 17.0	24.0	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.5
120	普通硅酸盐水泥	浙江浦峰集团贵州省瓮安水泥有限公司	黔南州瓮安县银盏镇大寨坪村	P·O 42.5	/	A4039	2021-11-09	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.5	≥ 17.0	27.5	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	54.4
121	普通硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·O 42.5	/	E4210154	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	30.3	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.8
122	火山灰质硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·P 32.5	/	B3210106	2021-11-08	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 2.5	4.7	≥ 10.0	22.5	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	41.5
123	砌筑水泥	黔南州宏安建材有限公司	黔南州长顺县长寨街道威远工业园区	M 32.5	/	21DM088	2021-10-30	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	6.0	≥ 10.0	30.0	≥ 5.5	8.4	≥ 32.5	50.8
124	普通硅酸盐水泥	黔南州宏安建材有限公司	黔南州长顺县长寨街道威远工业园区	P·O 42.5	/	21SC651	2021-10-30	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	28.0	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	47.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
125	复合硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	黔西南州安龙县新桥镇海子坝村	P·C 42.5	/	LEC4210257	2021-11-02	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 15.0	28.8	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	51.0
126	普通硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	黔西南州安龙县新桥镇海子坝村	P·O 42.5	/	LEP4210116	2021-11-04	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 17.0	26.7	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	48.6
127	复合硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·C 42.5	/	DLD21026	2021-10-31	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 15.0	28.1	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	50.7
128	普通硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·O 42.5	/	DLP21447	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.9	≥ 17.0	24.4	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.8
129	复合硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·C 42.5	/	B421137	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 15.0	26.4	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	47.5
130	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·O 42.5	/	A421302	2021-11-07	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 17.0	27.9	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.9
131	复合硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	黔西南州望谟县平绕村弄劳坡	P·C 42.5	/	B421102	2021-11-03	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	4.9	≥ 15.0	24.4	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
132	普通硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	黔西南州望谟县平绕村弄劳坡	P·O 42.5	/	E421366	2021-11-04	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.0	≥ 17.0	25.2	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	54.1
133	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	黔西南州兴义市清水河镇金星村	P·O 42.5	/	40S21-11-3.5	2021-11-01	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 17.0	25.8	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	49.0
134	复合硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P·C 42.5	/	B4C21053	2021-10-28	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 15.0	27.1	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	54.3
135	普通硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P·O 42.5	/	D4A21202	2021-10-28	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 17.0	24.8	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	54.7
136	复合硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	P·C 42.5	/	BZ-PC42·5-202178	2021-10-26	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.2	≥ 15.0	25.2	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	45.2
137	普通硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	P·O 42.5	/		2021-10-28	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 17.0	26.4	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	48.6
138	复合硅酸盐水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥循环经济园区内	P·C 42.5	/	PC094	2021-10-31	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 15.0	27.8	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	46.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
139	砌筑水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	M 32.5	/	M077	2021-10-31	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	/	/	≥ 2.5	6.1	≥ 10.0	31.9	≥ 5.5	8.4	≥ 32.5	51.3
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												1d抗折强度（MPa）		1d抗压强度（MPa）		3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
140	铝酸盐水泥	贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司	贵阳市白云区沙文镇斑竹村	CA50-II	/	G031121A	2021-11-03	三氧化二铝、氧化硅、三氧化二铁、碱含量、硫含量、氯离子含量、比表面积、凝结时间、强度	合格	/	/	≥ 6.5	8	≥ 50	68.2	≥ 7.5	8.9	≥ 60	78.0
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												1d抗折强度（MPa）		1d抗压强度（MPa）		7d抗折强度（MPa）		7d抗压强度（MPa）	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
141	硫铝酸盐水泥	贵州息烽仁都建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙塘湾组	L·SAC 42.5	/	A53	2021-11-10	比表面积、28d自应力增进率、自由膨胀率、水泥中碱含量、28d自由膨胀率、碱度pH值、强度	合格	/	/	≥ 4.0	7.8	≥ 30.0	49.9	≥ 5.5	8.6	≥ 42.5	59.9